

Директору департамента
ООО «ЕВРАЗ ТК»
Д.Ж. Пухнаревичу
E-mail: Dmitry.Puhnarevich@evraz.com

**О прокате ЕВРАЗ НТМК
для горячего цинкования**

АО «ЕВРАЗ НТМК» производит фасонный прокат классами прочности С355 и С390 по ГОСТ 27772-2021. Производство проката данных классов прочности возможно с выполнением требований ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие», а именно требования изготовления проката из стали с содержанием углерода (С) от 0,05 % до 0,25 % и содержанием кремния (Si) и фосфора (P) от 0,20 % до 0,37 %, определяемому по формуле $Si + 2,5 \cdot P$ (ГОСТ 9.307-2021, пункт 4.2.1, таблица 1, примечание 1).

Для соответствия выпускаемого проката данному требованию по ГОСТ 9.307-2021:


- классом прочности С355 - необходимо при размещении заказа в дополнительном требовании указать «прокат для горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021».

- классом прочности С390 - размещение заказа возможно без указания дополнительных требований, действующая технология производства обеспечивает выполнение требуемых ограничений по химическому составу стали.

Начальник технического управления

К.Н. Шведов

Исполнитель:
Соколов К.Е.
тел. +7 (3435) 49-86-12


20.09.2024